

**LABORATORIUM BUDOWNICTWA DROGOWEGO**

Duchnice, ul. Ożarowska 50, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel./fax. 022 721 00 11

Strona 1

Stron 1

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 043/13/02****POMIAR UGIĘĆ NAWIERZCHNI PODATNYCH UGIĘCIOMIERZEM BELKOWYM  
wg BN-70/8931-06**

Obiekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W w Kobyłce, odc. w ul. Mareckiej i Zagańczyka od przepustu do wysokości ul. Nadmeńskiej.

Zleceniodawca: SUDOP POLSKA SP. z o.o.

Adres: ul. Tamka 16/11; 00-349 Warszawa

Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa

Temp. nawierzchni: 29 °C Temp. otoczenia: 24 °C Obc. osi: 100 kN

Data badania: 15.07.2013

Data opracowania: 16.07.2013

**Wyniki badań:**

Nr pomiaru	Kilometraż	Strona [L / P]	Ugięcie [mm]	Nr pomiaru	Kilometraż	Strona [L / P]	Ugięcie [mm]
1	0+000	L	0,75	22	0+525	P	0,62
2	0+025	P	0,38	23	0+550	L	0,61
3	0+050	L	0,47	24	0+575	P	0,75
4	0+075	P	0,05	25	0+600	L	0,58
5	0+100	L	0,59	26	0+625	P	0,10
6	0+125	P	0,55	27	0+650	L	0,63
7	0+150	L	0,81	28	0+675	P	0,52
8	0+175	P	0,55	29	0+700	L	0,56
9	0+200	L	0,91	30	0+725	P	0,76
10	0+225	P	0,23	31	0+750	L	0,70
11	0+250	L	0,40	32	0+775	P	0,40
12	0+275	P	0,25	33	0+800	L	0,96
13	0+300	L	0,78	34	0+825	P	0,78
14	0+325	P	0,32	35	0+838	L	0,40
15	0+350	L	0,69				
16	0+375	P	0,39				
17	0+400	L	0,59				
18	0+425	P	0,28				
19	0+450	L	0,61				
20	0+475	P	0,65				
21	0+500	L	0,51				

Badanie wykonał :

Kontrolę jakości przeprowadził :

.....  
(podpis).....  
(podpis)